

# Intermarine Anti-incrustante



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Um anti-incrustante monocomponente de matriz solúvel, médio desempenho e livre de TBT que oferece cerca de sete meses de proteção. Desenvolvido com biocidas de alta eficiência que oferecem alta proteção para embarcações que estão permanentemente navegando. A vida útil é diretamente proporcional à espessura do filme do revestimento aplicado.

## INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

<b>Cor</b>	YBA780-Vermelho, YBA781-Cinza Grafite, YBA782-Azul, YBA783-Verde
<b>Acabamento</b>	Fosco
<b>Volume de Sólidos</b>	50%
<b>Prazo de Validade</b>	18 meses
<b>VOC</b>	365 g/lit
<b>Volume Total</b>	3.6 Litros

## INFORMAÇÃO SOBRE SECAGEM/REPINTURA

	Secagem							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Secagem ao Toque	45 min		30 min		20 min		15 min	
Imersão	6 h		6 h		6 h		6 h	

  

	Repintura							
	Temperatura do Substrato							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.	Min	Máx.
Repintado com								
Intermarine	6 h	14 dias	5 h	14 dias	4 h	14 dias	3 h	14 dias

## APLICAÇÃO E USO

### Preparação

#### FIBRA DE VIDRO E METAL GALVANIZADO

Lave com água limpa e desengordurantes para remover sujeira, graxa e outros contaminantes de superfície e, em seguida, lixe.

Todas as superfícies a serem pintadas devem estar limpas, secas e livres de contaminantes.

Aplicar uma demão de Galverette de 15 micrometros seco.

Aplique duas demãos de 125 micrometros seco de Intergard Yacht.

Aplicar toda a quantidade de Intermarine recomendada no cálculo de área de fundo não importando o número de demãos utilizadas.

#### AÇO

Lave com água limpa e desengordurantes para remover sujeira, graxa e outros contaminantes de superfície e, em seguida, lixe.

Prepare a superfície com jateamento abrasivo SA 2½ ou com tratamento mecânico ST3.

Todas as superfícies a serem pintadas devem estar limpas, secas e livres de contaminantes.

Aplicar uma demão de Galverette de 15 micrometros seco.

Aplique duas demãos de 125 micrometros seco de Intergard Yacht.

Aplicar toda a quantidade de Intermarine recomendada no cálculo de área de fundo não importando o número de demãos utilizadas.

#### MADEIRA

Lixe para remover toda a sujeira e outros contaminantes da superfície.

Todas as superfícies a serem pintadas devem estar limpas, secas e livres de contaminantes.

Aplicar duas demãos de Intertuf Vinyl de 75 µm seco.

Aplicar toda a quantidade de Intermarine recomendada no cálculo de área de fundo não importando o número de demãos utilizadas.

\* Todos os produtos devem ser aplicados conforme instruções de uso contidas nas embalagens.

\* Atenção para o tempo de secagem, intervalos mínimos e máximos de repintura e tempo para imersão.

Devido à dificuldade de medir a espessura durante o processo de aplicação do anti-incrustante, é necessário usar

Para mais informações contatar o serviço técnico ou visitar <http://www.yachtpaint.com>.

Todas as marcas mencionadas nessa publicação são registradas, ou licenciadas, pelas companhias do grupo AkzoNobel. © AkzoNobel 2014.

Ref:10195 Intermarine (SA) Data de Emissão:15/12/2014

**AkzoNobel**

---

	<p>outro método de controle para garantir que a espessura recomendada seja alcançada de modo uniforme. Utilizando a fórmula a seguir, calcule o número de galões de tinta necessário, independentemente do número de demãos de tinta aplicada.</p> <p>Cálculo teórico da quantidade de tinta: (área de fundo ___ m<sup>2</sup>/45) x 3 = ___ número de galões .</p> <p>Deduzir do rendimento teórico o percentual relativo as perdas estimadas para a condição específica de pintura. Para mais informações contate a International.</p>
<b>Recomendações</b>	<p><b>Diluição</b> Não recomendado. GTA007 podem ser usados, se necessário. <b>Solvente de Limpeza</b> GTA007</p>
<b>Alguns Pontos Importantes</b>	<p>Não aplique este produto se a umidade for superior a 85%. A embarcação pode ser retirada da água após a imersão, se necessário. Para evitar rachaduras no revestimento, cuidados devem ser tomados quanto à exposição ao intemperismo. Mantenha a embarcação fora da água pelo período mais curto possível e umedeça a superfície periodicamente para mantê-la úmida. Consulte o seu Representante Técnico local para maiores informações. O controle da espessura também é importante para evitar o craqueamento.</p>
<b>Rendimento</b>	<p>(Teórico) - 12.5 m<sup>2</sup>/lt</p>
<b>DFT Recomendada por demão</b>	<p>40 micrometros seco</p>
<b>WFT Recomendada por demão</b>	<p>80 micrometros úmido</p>
<b>Métodos de Aplicação</b>	<p>Pistola "Airless", Trincha, Rolo</p>

#### INFORMAÇÃO SOBRE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA

<b>Armazenamento</b>	<p><b>INFORMAÇÃO GERAL:</b> Deve evitar-se a exposição ao intemperismo e a temperaturas extremas. Para alcançar o prazo de validade do Intermarine tenha a certeza que a embalagem está fechada corretamente e que a temperatura está compreendida entre 5°C/41°F e 35°C/95°F. Manter afastada da luz direta do Sol.</p> <p><b>TRANSPORTE:</b> Intermarine deve manter-se em segurança em containers fechados durante o transporte e o armazenamento.</p>
<b>Segurança</b>	<p><b>GERAL:</b> Contém biocidas. Anti-incrustantes devem ser somente lixados com água. Nunca lixar a seco nem queimá-los para os retirar. Para informações sobre Segurança e Saúde, ler o rótulo na seção correspondente, as informações também estão disponíveis na FISPQ do produto.</p> <p><b>RESÍDUOS:</b> Não descarte latas nem tinta nos cursos de água, utilize os meios disponibilizados. Antes de descartar as latas deixe secar o conteúdo remanescente. A lata de Intermarine não pode depositar-se nos containers municipais, nem em lixeiras sem a respectiva autorização. A reciclagem da embalagem deve ser tratada com as autoridades competentes.</p>
<b>NOTAS IMPORTANTES</b>	<p><i>A informação fornecida neste folheto não pretende ser exaustiva. Toda a pessoa que utilize o produto sem consultar previamente por escrito a idoneidade do mesmo para os objetivos pretendidos, fará por sua conta e risco e não assumimos qualquer responsabilidade no que diz respeito à performance do produto ou qualquer perda ou avaria (outra que não a morte ou danos resultante de negligência) que podem surgir por uso impróprio. A informação contida nesta ficha pode ser alvo de mudanças a qualquer momento, à luz da nossa experiência e da nossa política de desenvolvimento contínuo dos nossos produtos.</i></p>